

10/539997
PCT/DEUS / 03867
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



REC'D 06 FEB 2004

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 61 238.2

Anmeldetag: 20. Dezember 2002

Anmelder/Inhaber: Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich/DE

Bezeichnung: Schichtenfolge

IPC: H 01 L 47/02

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 18. Dezember 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Agurke



B e s c h r e i b u n g Schichtenfolge

Die Erfindung betrifft eine Schichtenfolge, insbesondere eine Schichtenfolge für eine Gunn-Diode oder einen Gunn-Oszillator.

5 Der Gunn-Effekt betrifft eine Erscheinung, bei der eine konstante, relativ hohe elektrische Feldstärke (elektrische Feldstärken über 2000V/cm) an einem n-dotierten Galliumarsenidkristall schnelle Stromschwankungen verursacht. Es zeigt sich, daß bei sehr kurzen Kristallen diese Stromfluktuationen in zusammenhängende Schwingungen
10 übergehen, deren Frequenzen durch die Länge der Kristalle festgelegt sind und im Mikrowellenbereich liegen. Auch in anderen halbleitenden III-V-Verbindungen, wie z. B. n-dotiertem Indiumphosphid, entstehen infolge des Effektes Mikrowellen, wenn die elektrische
15 Feldstärke in ihnen einen bei einigen tausend V/cm liegenden kritischen Wert überschreitet. Der Effekt tritt allgemein in III/V-Halbleitern auf, deren Energiebänder relative Maxima und Minima in einem nicht zu großen energetischen Abstand haben, so daß heiße Elektronen
20 leicht in höherliegende Bänder gelangen. Haben sie dort eine kleinere Beweglichkeit, so gehört zur größeren Feldstärke eine kleinere Stromstärke, das heißt, es liegt ein negativer Widerstand vor, der Voraussetzung für eine Schwingungserzeugung und Verstärkung ist. Der
25 Gunn-Effekt wird im sogenannten Gunn-Oszillator zur Mikrowellenerzeugung ausgenutzt.

Ab einer bestimmten Feldstärke entstehen somit an einem Elektronen-Emitter sogenannte spontane Dipoldomänen, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch den Halbleiter laufen und an einem Kollektor enden. Erst wenn die Domäne am Kollektor angekommen ist, wird am Emitter eine weitere Domäne gebildet. Dem Emitter kommt somit entscheidende Bedeutung bei der Ausbildung der Domänen zu. Am Kollektor werden die Ladungsträger eingesammelt.

Eine Gunn-Diode kann typischerweise einen Emitter mit einer zum Kollektor gerichteten AlGaAs-Schicht aufweisen, die dazu dient einen Potentialsprung für die emittierenden Elektronen zu schaffen und sie somit energetisch relativ zur aktiven Diodenschicht anzuheben.

W 15 Aus der Druckschrift Greenwald et al. (Greenwald, Z. Woodard, D. W., Calawa, A.R., Eastman, L. F. (1988). The effect of a high energy injection on the performance of millimeter wave gunn oscillators. Solid-State Electronics 31, 1211-1214) ist eine Gunn-Diode bekannt, welche eine Schichtenfolge mit einer AlGaAs-Schicht von konstantem Aluminium-Gehalt von 23 % aufweist.

20 Aus den Druckschriften US 4,801,982 sowie Hutchinson et al. (Hutchinson, S., J. Stephens, M. Carr and M. J, Kelly. Implant isolation scheme for current confinement in graded-gap Gunn diodes, IEEE Electronics Letters, 32(9), 851-852, 1996) ist bekannt, eine AlGaAs-Schicht mit veränderlichem, das heißt in Richtung des Kollektors, linear ansteigendem Aluminium-Gehalt von Null auf bis zu 30 % anzuordnen. Eine solche AlGaAs-Schicht wird

im englischen Sprachgebrauch als graded layer, und im weiteren als gegradete Schicht bezeichnet. Die gegradete Schicht kann als stufenloser Übergang zu Aluminium-Gehalten hoher Konzentration ausgebildet sein. Hierdurch wird vorteilhaft unerwünschte Elektronenreflektion minimiert und Elektronen mit Energien passend zum Energieband mit niedrigerer Elektronenbeweglichkeit injiziert.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Schichtenfolgen weisen bei hohen Herstellungs- und/oder Einsatztemperaturen der Gunn-Diode die nachteilige Eigenschaft auf, daß die gewollte Potentialbarriere der AlGaAs-Schicht unwirksam, das heißt elektrisch inaktiv ist. Dies wird insbesondere bei niedrigen Eingangsspannungen deutlich, da dann bereits ein linearer Anstieg des Stromes als Funktion der Spannung auftritt.

A
Aufgabe der Erfindung ist daher, eine Schichtenfolge bereit zu stellen, welche eine Strom-Spannungskennlinie ohne die im Stand der Technik genannten Nachteile liefert.

Die Aufgabe wird durch eine Schichtenfolge gemäß Hauptanspruch und durch ein Verfahren gemäß Nebenanspruch gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den darauf jeweils rückbezogenen Patentansprüchen.

Die Schichtenfolge umfaßt eine Abfolge aufeinander angeordneter Schichten mit

- einer ersten hochdotierten n_d -GaAs-Schicht, einer auf der ersten hochdotierten n_d -GaAs-Schicht angeordneten gegradeten AlGaAs-Schicht, wobei die Aluminium-

5 Konzentration dieser Schicht von der Grenzfläche zur
ersten hochdotierten n_4 -GaAs-Schicht ausgehend in
Richtung der gegenüberliegenden Grenzfläche der Al-
GaAs-Schicht abnimmt, und einer zweiten hochdotierten
 n^+ -Schicht. An mindestens einer Grenzfläche der Al-
GaAs-Schicht zu einer der hochdotierten Schichten ist
eine undotierte Zwischenschicht angeordnet.

10 Die AlGaAs-Schicht und die hochdotierte n^+ -Schicht
stellen funktional den Emitter einer Gunn-Diode bzw.
eines Gunn-Oszillators dar. Die am Emitter angrenzende
hochdotierte n_4 -GaAs-Schicht dient der Feinabstimmung
des Energieniveaus der Dipoldomänen, die in Richtung
eines Kollektors erzeugt werden.

15 Die undotierte Zwischenschicht besteht vorzugsweise
ebenfalls aus GaAs.

Eine solche Zwischenschicht bewirkt vorteilhaft, daß
die Strom-Spannungs-Kennlinie ein ausgeprägtes nichtli-
neareres Verhalten, das heißt Schottky-Typ-artiges Ver-
halten bei kleinen Spannungen aufweist.

20 Das Ausgangsmaterial der n^+ dotierten, Elektronen emit-
tierenden Schicht ist vorteilhaft ebenfalls GaAs.

25 In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die
AlGaAs-Schicht an beiden Grenzflächen zu den angrenzen-
den hochdotierten Schichten, das heißt sowohl zur an-
grenzenden n^+ dotierten, Elektronen emittierenden
Schicht als auch zur angrenzenden hochdotierten n_4 -
GaAs-Schicht, eine solche undotierte Zwischenschicht
aus GaAs auf. Dadurch wird eine weitere Verbesserung

der Strom-Spannungs-Kennlinie in der Weise erzielt, daß diese Schicht sowohl von der Emitterseite wie auch von der Kollektorseite der gegradeten Schicht eine definierte elektronische Struktur aufweist.

5 Eine solche Schichtenfolge dient als Ausgangsschichtenfolge für Gunn-Dioden und Gunn-Oszillatoren. Dann schließen sich an die hochdotierte n_d -GaAs-Schicht weitere Schichten für derartige elektronische Bauelemente an.

10 An das von der Elektronen emittierenden Schicht gegenüberliegende Ende der hochdotierten n_d -GaAs-Schicht, sind als solche weitere Schichten für derartige elektronische Bauelemente, insbesondere eine niedrig dotierte n^- -GaAs-Schicht, als eigentliche den Gunn-Effekt bildende Schicht sowie eine hieran anschließende weitere hochdotierte n^+ -Schicht als Kollektor bildende Schicht vorgesehen. Die Kollektorschicht kann insbesondere ebenfalls aus GaAs bestehen.

20 Als Dotierstoff für die Schichten kommt insbesondere Silizium aber auch Tellur in Frage. Diese Elemente bewirken vorteilhaft reine Elektronenleitfähigkeiten.

25 Das Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Schichtenfolge umfaßt den Schritt, daß auf eine hochdotierte n_d -GaAs-Schicht eine undotierte GaAs-Schicht aufgebracht und bei geeigneten Temperaturen epitaxial wird. Auf diese undotierte Zwischenschicht wird eine AlGaAs-Schicht mit einer veränderlichen Aluminium-Konzentration angeordnet. Die Konzentration sinkt stufenlos ausgehend von der GaAs-Schicht von einem Höchst-

5

wert, z. B. 30 % bis auf Null % ab. Auf der AlGaAs-Schicht kann sodann eine weitere undotierte GaAs-Schicht oder aber direkt eine hochdotierte n^+ -Schicht angeordnet werden. Die zweite undotierte GaAs-Schicht ist also optional.

Es ist aber genauso der entgegengesetzte Verfahrensablauf, beginnend mit einer hochdotierten n^+ -Schicht aus GaAs, ausführbar.

10

Es wird somit zumindest eine undotierte GaAs-Schicht an mindestens eine der Grenzflächen der AlGaAs-Schicht zu der oder den hochdotierten, insbesondere zu hochdotierten GaAs-Schichten, angeordnet und bei geeigneter Temperatur epitaxiiert.

15

Selbstverständlich kann auch an beiden Grenzflächen der AlGaAs-Schicht zu den hochdotierten Schichten eine GaAs-Schicht als Zwischenschicht aufgebracht und bei geeigneter Temperatur epitaxiiert werden.

20

Das erfindungsgemäße Verfahren bewirkt vorteilhaft, daß während der gewählten Temperaturen von ca. 600. °C, welche für das epitaktische Aufwachsen von GaAs-Schichten vorteilhaft sind, keine Dotieratome in die AlGaAs-

25

Schicht eindiffundieren bzw. segregieren. Die AlGaAs-Schicht wird auf diese Weise vor Dotieratomen, z. B. Silizium oder Tellur geschützt. Diese GaAs-Schichten besitzen somit die Funktion von Diffusions- bzw. Segregationsstoppschichten für angrenzende Dotieratome hochdotierter Bereiche in der Schichtenfolge. Eine GaAs-Schicht als Diffusions- bzw. Segregationsstoppschicht bewirkt, daß die Schichtenfolge unabhängig von der Tem-

5

peratur hergestellt werden kann. Das hat zur Folge, daß die Schichtenfolge bei einer für GaAs idealen Wachstumstemperatur von ca. 600°C hergestellt werden kann. Dies hat zusätzlich den Vorteil, daß mögliche sehr starke Erhitzungen des Bauelementes auch nach der Fertigstellung und während der Herstellung zu keiner temperaturabhängigen Degradation des Bauelementes führen.

B

10

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand zweier Ausführungsbeispiele und der beigefügten Figuren näher erläutert.

15

Figur 1 zeigt in der Übersicht drei Schichtenfolgen A-C, mit gar keiner (Schichtenfolge A: Stand der Technik) einer (Schichtenfolge B) und zwei zusätzlichen (Schichtenfolge C) GaAs-Schichten als Diffusions- bzw. Segregationsstoppschichten 4, 6 für eine AlGaAs-Schicht 5 als gegradete Schicht. Das Material der einzelnen Schichten der Schichtenfolgen ist jeweils identisch, kann in der Dicke aber variieren, wie in Spalten A-C angegeben.

20

In den Schichtenfolgen A-C stellt die hochdotierte n⁺ GaAs-Schicht 1 jeweils einen Kollektor als elektrische Zuleitung der Gunn-Diode dar.

25

Der Kollektor 1, als elektrische Zuleitung, ist als hochdotierte n⁺-GaAs-Schicht mit $4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ Silizium dotiert. Hierauf ist eine den Gunn-Effekt ausübende n⁻-GaAs-Schicht 2 mit niedriger Silizium Dotierung (10^{15} cm^{-3} Silizium) als sogenannte 'transit zone' angeordnet. Gegenüberliegend zum Kollektor 1 ist auf Schicht 2

20.12.2002

8

eine n_0 -GaAs-Schicht angeordnet. Die Dotierung dieser Schicht 3 mit Silizium liegt bei $4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ für Schichtenfolge A, und jeweils 10^{18} cm^{-3} für Schichtenfolge B und C. Auf der 10 Nanometer dicken hochdotierten n_0 -GaAs-Schicht 3, ist eine 50 Nanometer dicke AlGaAs-Schicht 5 aufgebracht, die an der Grenzfläche zur hochdotierten n_0 -GaAs-Schicht 3 eine Aluminium-Konzentration von 30 % aufweist, welche dann stufenlos bis auf Null % abnimmt. Im Falle der Schichtenfolge C wurde eine maximale Aluminium-Konzentration von 32 % in der Schicht 5 gewählt. Auf der AlGaAs-Schicht 5 ist die hochdotierte n^+ -GaAs-Schicht 7 angeordnet, die mit $4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ Silizium dotiert wurde.

Zwischen der n_0 -GaAs-Schicht 3 und der AlGaAs-Schicht 5 ist bei den Schichtenfolgen B und C zusätzlich eine undotierte GaAs-Schicht 4 als Diffusions- bzw. Segregationsstoppschicht angeordnet. Diese Schicht ist im Falle der Schichtenfolge B fünf Nanometer dick. In der Schichtenfolge C ist diese Schicht zehn Nanometer dick. Zusätzlich ist auf der AlGaAs-Schicht 5 in der Schichtenfolge C eine weitere zehn Nanometer dicke undotierte GaAs-Schicht 6 auf der AlGaAs-Schicht 6 angeordnet.

Figur. 2 zeigt im Vergleich die I-U Kennlinien der Schichtenfolgen A-C in Vorwärts- bzw. Rückwärts Richtung.

Die I-U Kennlinie der Schichtenfolge A, abgeschieden bei einer für GaAs idealen Wachstumstemperatur von 600°C , zeigt keinen Schottky-typischen Anstieg in der I-U Kennlinie. Die Kurve beginnt vielmehr mit einer Ge-

raden, was das Verhalten eines ohmschen Widerstandes andeutet. Die Kurve zeigt darüber hinaus ein symmetrisches Verhalten für positive und negative Versorgungsspannungen.

5 Das Einbringen einer Diffusions- bzw. Segregationsstoppschicht 4 unterhalb der gegradeten AlGaAs-Schicht 5 in Schichtenfolge B hingegen zeigt bereits eine deutliche Verbesserung der Kennlinie in Bezug auf Nichtlinearität, und damit eine gute Funktionsweise der AlGaAs-Schicht. Es ist deutlich sowohl in Hin- wie auch in
10 Rückrichtung eine Schottky-typ-artige Kennlinie zu erkennen.

Noch ausgeprägter ist das Verhalten, wenn auf der gegradeten AlGaAs-Schicht 5 eine weitere Diffusions- bzw.
15 Segregationsstoppschicht 6 (Schichtenfolge C) angeordnet ist und eine Eindiffusion von Dotieratomen aus hochdotierten Bereichen in die AlGaAs-Schicht 5 an beiden Grenzflächen zu hochdotierten Schichten unterbunden wird. Dann ist eine sehr ausgeprägte Schottky-typ-
20 artige Kennlinie zu erkennen (Kurve C, Fig. 2).

Während die Kennlinie für die Schichtenfolge C deutlich die Wirkung eines gegradeten Emitters zeigt, erkennt man genauso deutlich die Wirkungslosigkeit der AlGaAs-Schicht bei Kurve A. Dieser Effekt beruht auf der Diffusion bzw. Segregation des Dotierstoffs Silizium von
25 Schicht 7 bzw. 3 in die AlGaAs-Schicht 5 und bewirkt, daß die Schicht 5 elektrisch dotiert und in ihrer Wirkung verändert wird.

20.12.2002

10

Es ist im Rahmen der Erfindung denkbar, eine erfindungsgemäße Schichtenfolge für weitere elektronische Bauelemente, die als Injektionsschicht eine Potentialbarriere benötigen, zu verwenden.

- 5 Es sind weitere Schichtenfolgen denkbar, bei denen das Prinzip einen graded layer durch undotierte Zwischenschichten als Diffusions- bzw. Segregationsstoppschichten zu schützen, angewendet werden kann, beispielsweise eine auf InP basierende Schichtenfolge. Bei dieser
- 10 Schichtenfolge wäre an Stelle von GaAs als Material der Schichten 1 bis 7 InP eingesetzt.

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Schichtenfolge umfassend eine Abfolge aufeinander angeordneter Schichten mit
 - einer ersten hochdotierten n_d -GaAs-Schicht (3)
 - einer auf der ersten hochdotierten Schicht (3) angeordneten gegradeten Schicht aus AlGaAs (5), wobei die Aluminium-Konzentration dieser Schicht von der Grenzfläche zur ersten n_d -GaAs-Schicht (3) ausgehend in Richtung der gegenüberliegenden Grenzfläche der AlGaAs-Schicht (5) abnimmt, und
 - einer zweiten hochdotierten n^+ -Schicht (7), dadurch gekennzeichnet, daß an mindestens einer Grenzfläche der AlGaAs-Schicht (5) zu einer der hochdotierten Schichten (3, 7) eine undotierte Zwischenschicht (4, 6) angeordnet ist.
2. Schichtenfolge nach vorhergehendem Anspruch, gekennzeichnet durch GaAs als Material der undotierten Zwischenschicht (4, 6).
3. Schichtenfolge nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch GaAs als Material für die hochdotierte n^+ -Schicht (7).
4. Schichtenfolge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

gekennzeichnet durch
Silizium oder Tellur als Dotierstoff.

5. Schichtenfolge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

5 dadurch gekennzeichnet, daß
die Schichtenfolge (3, 4, 5, 6, 7) auf weiteren
Schichten (1, 2) angeordnet ist.

6. Schichtenfolge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

10 dadurch gekennzeichnet, daß
die Schichtenfolge (3, 4, 5, 6, 7) auf einer
n⁻-GaAs-Schicht (2) angeordnet ist.

7. Schichtenfolge vorhergehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daß

15 die n⁻-GaAs-Schicht (2) auf einer hochdotierten
n⁺-Schicht (1), insbesondere aus GaAs angeordnet
ist.

8. Schichtenfolge nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

20 dadurch gekennzeichnet, daß
die erste hochdotierte n_d-GaAs-Schicht (3)
und/oder die zweite hochdotierte n⁺-Schicht (7)
mit bis zu 10¹⁸ cm⁻³ Silizium dotiert sind.

9. Verfahren zur Herstellung einer Schichtenfolge mit
den Schritten:

25 - eine erste hochdotierte GaAs-Schicht (3, 7) wird
auf einem Substrat angeordnet,
- auf der ersten hochdotierten GaAs-Schicht (3, 7)
wird eine undotierte GaAs-Schicht (4, 6) ange-

ordnet und bei geeigneten Temperaturen epitaxiiert,

- auf der undotierten GaAs-Schicht (4, 6) wird eine gegradete AlGaAs-Schicht (5) angeordnet.

- 5 10. Verfahren nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet daß,
an mindestens einer weiteren Grenzfläche der AlGaAs-Schicht (5) eine zweite undotierte GaAs-Schicht (4, 6) angeordnet und bei geeigneten Temperaturen epitaxiiert wird.

10

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß
auf der zweiten undotierten GaAs-Schicht (4, 6) eine weitere hochdotierte GaAs-Schicht (3, 7) angeordnet wird.

15

12. Schichtenfolge, umfassend eine Abfolge aufeinander angeordneter Schichten mit
- einer ersten hochdotierten Schicht,
 - einer auf der ersten hochdotierten Schicht angeordneten gegradeten Schicht,
 - einer zweiten hochdotierten Schicht,
- dadurch gekennzeichnet, daß
an mindestens einer Grenzfläche der gegradeten Schicht zu einer der hochdotierten Schichten eine undotierte Zwischenschicht angeordnet ist.

20

25

Z u s a m m e n f a s s u n g

Schichtenfolge

Die Erfindung betrifft eine Schichtenfolge für eine Gunn-Diode.

Die Schichtenfolge umfaßt eine Abfolge aufeinander angeordneter Schichten mit

- einer ersten hochdotierten n_d -GaAs-Schicht (3),
- einer auf der ersten hochdotierten Schicht (3) angeordneten gegradeten Schicht aus AlGaAs (5), wobei die Aluminium-Konzentration dieser Schicht von der Grenzfläche zur ersten n_d -GaAs-Schicht (3) ausgehend in Richtung der gegenüberliegenden Grenzfläche der AlGaAs-Schicht (5) abnimmt, und
- einer zweiten hochdotierten n^+ -Schicht (7).

An mindestens einer Grenzfläche der AlGaAs-Schicht (5) zu einer der hochdotierten Schichten (3, 7) ist eine undotierte Zwischenschicht (4, 6) als Diffusions- bzw. Segregationsstoppschicht angeordnet, die eine ungewollte Dotierung der gegradeten Schicht unterbindet.

		A	B	C
	n+ GaAs	500 nm	500 nm	500 nm
6	GaAs	-	-	10 nm
5	GaAs \rightarrow AlGaAs _{x1-x}	50 nm	50 nm	50 nm
4	GaAs	-	5 nm	10 nm
3	n _d GaAs	10 nm	5 nm	5 nm
2	n- GaAs	1.6 μ m	1.6 μ m	1.6 μ m
1	n+ GaAs	500 nm	500 nm	500 nm

Fig. 1




Fig. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.